

DeuRheo WT-105A

水性流变助剂

产品介绍

DeuRheo WT-105A 为缔合型聚氨酯增稠剂，提供水性体系增稠、流动等效能。

产品特征

组成	聚醚聚氨酯
外观	微黄色微浊液体
不挥发份	48 - 52%
溶剂	乙二醇单丁醚 / 水
比重	约 1.02
粘度	≤14,000 cP (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 纺织涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 皮革涂料

主要特性

- 有效提高中剪粘度、触变性较小。
- 对涂膜耐水性、光泽影响小。
- 抗辊涂飞溅、抗微生物降解，对 pH 值不敏感。

使用方法

应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能。

原液粘度高，须用醇醚类稀释后使用，且充分混合均匀。

稀释方法：DeuRheo WT-105A/BCS = 1/1 或 DeuRheo WT-105A/BCS/水 = 1/0.5/0.5。

添加量

对全量添加 0.1 - 2.0%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 5 °C 至 40 °C。

气温低于 5 °C 时，外观可能胶冻或颗粒析出，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

有效期

DeuRheo WT-105A 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563