

DAPRO® U-99

水性润湿剂

产品介绍

DAPRO U-99 表面改性剂可减少或消除涂膜缺陷，如划伤、鱼眼与在特定的双组份环氧涂料和醇酸涂料中所形成的缩孔。同时，DAPRO U-99 亦可以促进涂料均匀展布于难润湿及被污染的表面。

产品特征

固体份	50 %
闪燃点	122 °F/50 °C
每加仑重量	8.4 lb
比重	1.01
表面张力	33 dynes/cm (0.5 % 于水)
VOC, US EPA	3.30 lbs/gal
Standard Test Method 24	394 gr./lt.

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 水性漆与涂料
- 工业涂料
- 金属防护涂料
- 油墨
- 附着剂

主要特性

- 不会造成层间附着问题。
- 改善基材润湿性。
- 减少因低表面张力助剂所造成的表面缺陷。
- 提高改善流动与流平的性能。

使用方法

产品粘度低，易添加到涂料中。

适用于色料与透明漆且可在任何制造阶段中添加。

此产品储存后可能会有分层的现象发生，建议于使用前确认产品状态，并混合均一后使用。

添加量

DAPRO U-99 的添加量占配方总量的

0.25 - 1.00 % 可获得理想的效果。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

应避免阳光直射，并储存在温度为 5 °C (40 °F) 至 50 °C (130 °F) 环境下。

有效期

DAPRO U-99 自生产日起，保质期限为 4 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不含有于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563