

# Hypomer FS-2060B

## 羟基丙烯酸树脂

### 产品介绍

干燥速度快  
塑料附着性佳  
颜料润湿性佳

### 产品特征

组成	羟基丙烯酸共聚物
外观	澄清粘稠液体
色度	≤80 APHA
不挥发份	58 - 62%
溶剂	二甲苯 / 乙酸正丁酯
比重	约 1.01
粘度	5000 - 10000 cP (25 °C)
酸价	2 - 7 mg KOH/g (100%)
OH 值	约 39.6 mg KOH/g (原液)
OH %	约 1.2% (原液)
Tg 点	约 60 °C (DSC 测量值)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

### 应用领域

- 塑料漆
- 汽机车底色漆
- 运输工具、工业涂料

### 溶解性

	稀释性
油漆溶剂 (B.P.100 - 140 °C)	O
甲苯	+
二甲苯	+
乙酸乙酯	+
乙酸正丁酯	+
甲乙酮	+
丙二醇单甲醚乙酸酯	+

### 相容性

	树脂溶液	干燥涂膜
Hypomer FS-2050	+	+
Hypomer FS-2460A	+	+
Hypomer FS-2820	+	+
Hypomer FS-2860A	+	+
Hypomer FS-3060	+	+
Hypomer FS-4365A	+	+
Hypomer FS-4660	+	+

+ =可溶于 / 相容于

O =部份可溶 / 相容

- =不可溶 / 不相容

Hypomer FS-2060B 与树脂的混合比例为 1/1。

### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

### 储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

continued...

# Hypomer FS-2060B

## 有效期

Hypomer FS-2060B 自生产日起，保质期限为 2 年。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

### North America

Elementis  
469 Old Trenton Road  
East Windsor  
NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax: +1 609 443 2422

### Europe

Elementis UK Ltd.  
c/o Elementis GmbH  
Stolberger Strasse 370  
50933 Cologne, Germany  
Tel.: +49 221 2923 2066  
Fax: +49 221 2923 2011

### Asia

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号  
邮编 201613  
Tel.: +86 21 5774 0348  
Fax.: +86 21 5774 3563