

Levaslip 836

流平剂

产品介绍

Levaslip 836 为适用于溶剂型涂料的流平剂，具有干爽的滑性触感。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	无色至微黄色澄清液体
不挥发份	23 - 25%
溶剂	二甲苯 / 异丁醇
比重	约 0.88
折射率	1.450 - 1.460 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 溶剂型涂料

主要特性

- 具有流平、平滑作用，对于增进涂膜光泽有极为优异的效果。
- 改善触感、抗划伤与防粘连性。
- 相容性佳。
- 改善消光涂料中消光粉的排列。
- 增进铝粉漆中铝鳞片的整齐定位，使其更鲜艳明亮。
- 容易消除涂膜因手汗造成的痕迹。
- 使用于再涂性体系，请先试验可行性。

使用方法

使用前请先试验相容性及最适添加量。
请研磨后添加。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。
置于阴凉通风处，容器保持紧密。
储存环境为 0 °C 至 40 °C。

有效期

Levaslip 836 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563