

Catacure KL

促进剂

产品介绍

Catacure KL 为一高效的聚氨酯固化促进剂，适用于聚氨酯涂料、接着剂和填缝剂。

产品特征

组成	有机锡化合物溶液
外观	澄清液体
不挥发份	48.5 - 50.5%
溶剂	乙二醇单乙醚乙酸酯
比重	0.98 - 1.01
折射率	1.428 - 1.438 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 湿气固化聚氨酯涂料

主要特性

- 能促进异氰酸酯与活性氢的反应，常用于双组份与潮气固化聚氨酯涂料的固化促进剂。
- 对于一些以胺类作为促进剂的聚氨酯体系，可并用 Catacure KL 以达到更快速固化的要求。

使用方法

正确的添加量应视羟基树脂或异氰酸酯的反应速率而增减。

添加量

一般为对羟基树脂固体份添加 0.2%。

对全量添加 0.02 - 0.10%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

Catacure KL 对固化时间的缩短有一定的极限，当用量持续增加时可能会缩短活化期，使用前请仔细评估。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

低于 5 °C 时，外观可能混浊或分离，请水浴加热至澄清状态搅拌均匀后使用。

有效期

Catacure KL 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及／或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax: +86 21 5774 3563