

## Levelol 839

### 流平剂

#### 产品介绍

Levelol 839 为不含芳香烃氟改性聚丙烯酸酯可再涂流平剂，可提供优异流平性与底材润湿性。

#### 产品特征

组成	氟改性聚丙烯酸酯共聚物
外观	澄清液体
不挥发份	49.0 - 51.0%
色度	≤100 APHA
粘度	≤50 cP
溶剂	丙二醇单甲醚醋酸酯
折射率	1.426 - 1.431 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

#### 应用领域

- 溶剂型烘漆
- PU 涂料
- 环氧涂料
- 卷材涂料
- 丙烯酸体系

#### 主要特性

- 氟改性高分子型流平剂，快速降低涂料体系的表面张力，具有优异的流平性及再涂性。
- 增进底材润湿及防止涂膜的缩孔、针孔、鱼眼等缺陷的产生，并获得最佳的平坦性。
- 性质稳定不易水解，具有优异的耐旋光性与抗老化性，而且不挥发，因此于涂料体系除可增进流平性外，也具有增塑效果。
- 与多数涂料体系兼容性佳。

#### 使用方法

使用前请先测试出最适当用量与涂料体系的兼容性。

#### 添加量

添加量视涂料体系而定，一般对全量添加 0.05 - 0.5 %。

#### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

#### 储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

#### 有效期

Levelol 839 自生产日起，保质期限为 2 年。

#### 质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书面或未书面之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制或 / 或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

#### North America

Elementis  
469 Old Trenton Road  
East Windsor  
NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax: +1 609 443 2422

#### Europe

Elementis UK Ltd.  
c/o Elementis GmbH  
Stolberger Strasse 370  
50933 Cologne, Germany  
Tel.: +49 221 2923 2066  
Fax: +49 221 2923 2011

#### Asia

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号  
邮编 201613  
Tel.: +86 21 5774 0348  
Fax.: +86 21 5774 3563