

DAPRO® ACP-16W

水性附着增进剂

产品介绍

DAPRO ACP-16W 为水性附着增进剂，设计用于增进水性涂料与油墨在聚丙烯（PP）材质上的附着效果。

产品特征

组成	氯化聚烯烃改性的丙烯酸乳液
外观	乳白色至乳黄色液体
不挥发份	28 - 32%
溶剂	水
比重	约 1.03
pH 值	7 - 9

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- PP 用水性涂料与油墨。

主要特性

- 增进对 PP 材质的附着效果
- 不含界面活性剂

使用方法

直接当成唯一树脂或搭配其他树脂用于制造 PP 底漆，使用前需测试相容性与添加量。

添加量

单独当成树脂使用或占树脂全量的 50 - 100 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 5 °C 至 40 °C。

有效期

DAPRO ACP-16W 生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不含有于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V03 Sep. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563