

Levaslip 866

流平剂

产品介绍

Levaslip 866 为一改性聚硅氧烷流平剂, 适用于各种溶剂型体系。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	澄清液体
不挥发份	23.3 - 25.7 %
溶剂	二甲苯 / 乙二醇单丁醚
比重	0.89 - 0.92

上述为一般状态下的产品特性, 不适用于特殊目的使用

应用领域

- 醇酸烘漆
- 硝基漆
- 丙烯酸烘漆
- 聚氨酯
- 聚酯烘漆

主要特性

- 对底材的润湿性良好, 可消除涂膜缩边、火山口、底层砂磨痕迹显现等, 增进涂膜流平。
- 增进涂面的平滑性, 改善光泽。
- 增进涂面的抗划伤, 改善涂膜流动、平滑性。
- 与大部份树脂的相容性良好。
- 使用于需再涂体系, 请先试验可行性。

使用方法

使用前请试验最适添加量及相容性。

可在任何阶段添加, 请搅拌均匀。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS), 如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处, 容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 50 °C。

有效期

Levaslip 866 自生产日起, 保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

请注意: 本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563