

Levaslip 435

流平剂

产品介绍

Levaslip 435 为适用于溶剂型涂料的流平剂。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	澄清至微浊液体
不挥发份	≥98%
比重	约 0.964
色度	≤40
粘度	50 - 125 cP
酸价	≤0.5

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 溶剂型涂料
- 溶剂型油墨

主要特性

- 当底材被硅油或油脂污染时，会产生面漆涂装困扰（如附着差、针孔、火山口等）时，能有效解决涂装问题。
- 具优异的流平、平滑及离型特性，可适用于耐热不沾厨具涂料配方，耐热温度可达 250 °C。
- 织物加工应用时，具有柔软、拨水及平滑效果，增加耐水洗持久性。
- 再涂性较差。

使用方法

使用前请先试验最适添加量。

搅拌均匀后使用。

添加量

对全量添加 0.05 - 0.30%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

有效期

Levaslip 435 自生产日起，保质期限为 2 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563