

Hypomer FS-3566F

羟基丙烯酸树脂

产品介绍

高丰满度、光泽与鲜映性

固化速度快，施工时限长

低 VOC，环保，无芳香族溶剂

产品特征

组成	羟基丙烯酸共聚物
外观	澄清液体
色度	≤50 APHA
不挥发份	63 - 67 %
溶剂	乙酸正丁酯
比重	约 1.02
粘度	1000 - 3000 cP (25°C)
酸价	≤8 mg KOH/g (100 %)
OH 值	约 75 mg KOH/g (原液)
OH %	约 2.28 % (原液)
Tg 点	约 42°C (DSC 测量值)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的的使用

应用领域

- 汽车修补漆
- 运输工具、工业涂料

溶解性

	稀释性
SOL-100	+
甲苯	+
二甲苯	+
乙酸乙酯	+
乙酸正丁酯	+
甲乙酮	+
丙二醇单甲醚乙酸酯	+

相容性

	树脂溶液	干燥涂膜
Hypomer FS-2860A	+	+
Hypomer FS-2970F	+	+
Hypomer FS-3060	+	+
Hypomer FS-3071	+	+
Hypomer FS-3270F	+	+
Hypomer FS-4070F	+	+
Hypomer FS-2060AF	+	+

+ =可溶于 / 相容于

O =部份可溶 / 相容

— =不可溶 / 不相容

Hypomer FS-3566F 与树脂混合比例为 1/1。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

continued...

Hypomer FS-3566F

有效期

Hypomer FS-3566F 自生产日起，保质期限为 2 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563