

Adherent CP-7540

附着增进剂

产品介绍

Adherent CP-7540 为氯化聚烯烃改性丙烯酸树脂，广泛应用于 PP 底材作为附着底涂，用以增进涂料对 PP 底材附着性。

产品特征

组成	氯化聚烯烃改性丙烯酸树脂
外观	混浊液体
不挥发份	44.5 - 47.5 %
溶剂	甲苯
比重	约 0.95
粘度	1500 - 3000 cP (25°C)
酸价	1 - 4 mg KOH/g (100 %)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- PP 或 PP/EPDM 底漆
- 为汽车内装用一次涂装的单组份面漆
- 一般丙烯酸或聚氨酯涂料的底漆

主要特性

- 广泛应用于塑料上的涂料体系。
- 为附着底漆的涂膜，经上涂后可得优异的附着性、耐水性。
- 增进对 PP 底材的附着性。

使用方法

加入颜料直接研磨作成底色漆。

直接或与树脂作成底色漆，使用前请试验最适添加量。

添加量

视涂料体系而定，使用前请试验最适添加量。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

有效期

Adherent CP-7540 自生产日起，保质期限为 2 年。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制或 / 或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563