

## Levaslip 875

### 流平剂

#### 产品介绍

Levaslip 875 为一润湿性高的改性聚硅氧烷流平剂，对底涂润湿性佳。

#### 产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	无色至微黄色，澄清至微浊液体
不挥发份	47 - 52 %
溶剂	芳香族碳氢溶剂 / 丁内酯
比重	0.98 - 1.02
折射率	1.457 - 1.460 (25°C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

#### 应用领域

- 硝基漆
- 双组份聚氨酯涂料

#### 主要特性

- 涂膜触感佳。
- 对底涂具有良好的湿润性。
- 在高添加量（约添加总量的 0.5% 以上）的情形下可于施工后产生较快的流平速度。
- 降低磨擦系数提高耐划伤性。
- 具有高相容性与再涂性。

#### 使用方法

请于添加前测试最佳添加量，以获得最佳效果，并请稀释后搅拌加入。

#### 添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

#### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

#### 储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

#### 有效期

Levaslip 875 自生产日起，保质期限为 18 个月。

#### 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不含有于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

#### North America

Elementis  
469 Old Trenton Road  
East Windsor  
NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax: +1 609 443 2422

#### Europe

Elementis UK Ltd.  
c/o Elementis GmbH  
Stolberger Strasse 370  
50933 Cologne, Germany  
Tel.: +49 221 2923 2066  
Fax: +49 221 2923 2011

#### Asia

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号  
邮编 201613  
Tel.: +86 21 5774 0348  
Fax.: +86 21 5774 3563