

DeuRheo 202

流变助剂

产品介绍

DeuRheo 202 为一分散的聚乙烯蜡浆防沉剂，能有效的提供颜料防沉性能。

产品特征

组成	聚乙烯蜡
外观	白色至微黄色蜡状
不挥发份	23 - 25 %
溶剂	二甲苯
比重	约 0.88

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 醇酸 / 胺基烘漆
- 丙烯酸 / 胺基烘漆
- 环氧树脂
- 乙烯树脂
- 聚氨酯涂料
- 喷漆

主要特性

- 外观呈浆状，适用于高剪切研磨分散设备，取用方便。
- 可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结，且对于粘度的影响轻微。
- 需与颜料一起研磨分散。
- 对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度，影响轻微。

使用方法

必须在研磨前添加，与颜料一起分散，建议分散操作温度范围介于 20 - 40°C 之间。

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。

添加量

对全量添加 0.5 - 2.0 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

需回复至 25°C 再使用。

盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

有效期

DeuRheo 202 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jun. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563