

DeuRheo 556S

流变助剂

产品介绍

DeuRheo 556S 为一可提高涂膜中金属颜料定向效果的乙烯-醋酸乙烯共聚物蜡分散液。

产品特征

组成	乙烯-醋酸乙烯共聚物
外观	白色流动浆状
不挥发份	5.5 - 6.5 %
溶剂	乙酸正丁酯 / 二甲苯 / 正丁醇
比重	约 0.88

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 铝粉漆

主要特性

- 提高金属颜料的定向效果，如铝粉、云母珠光粉等。
- 增强金属漆的闪光效果。
- 减缓颜料在容器中的沉降。

使用方法

使用前先将 DeuRheo 556S 高速搅拌 15 - 30 分，过滤后使用。

DeuRheo 556S 须在 CAB（醋丁纤维素）之前添加。

特别建议：如与树脂一同混合分散可以达到较好的分散效果。

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。

使用前请先试验与涂料体系的兼容性。

本产品由于触变性高，储存时可能发现上下粘度不均匀，此系正常现象，使用前请搅拌均匀，并尽可能整桶使用。

添加量

对铝浆添加 80 - 150 %，使用前请先试验最适添加量。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C（需回复至 25°C 方可使用）。

盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

continued...

DeuRheo 556S

有效期

DeuRheo 556S 自生产日起，保质期限为 18 个月。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及 / 或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jun. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563